

Sa 2.5 Sonras Ȳ% &VȲÆVÖR ?Ç&VÆW&•

Türkiye iklim bölgelerine göre kumlama sonras Ö ·6–Dum bekleme.

/ SECTION

Bölgesel maksimum bekleme

Bölge	S 6 ȲÁ1k	Ba ĩ1l nem	Maks bekleme
Marmara k '1	8 - 28 °C	%65 - 85	4 saat
Karadeniz k '1	10 - 26 °C	%75 - 88	2 saat
Ege ve Akdeniz k '1	12 - 32 °C	%55 - 78	6 saat
r æ FöÇP	0 - 30 °C	%40 - 65	8 saat
Güneydo -R •az	20 - 38 °C	%30 - 50	10 saat
Kapal OfÇ•e (klimal •	20 - 24 °C	%40 - 55	24 saat

/ SECTION

Kontrol kurallar

- Çelik yüzey s 6 ȲÁ1 ĩ1: dew point + 3 °C üzerinde olmal à
- Marin yüzey klorür limiti: 50 mg/m2 (Bresle ISO 8502-6).
- Sülfat limiti (endüstriyel atmosferde): 30 mg/m2.
- Yüzey profili: Rz 50 ila 75 µm (replica tape, ISO 8503-4).
- G40 + S390 kar _ ĩ1, 6 bar nozul, 200 mm mesafe.

/ SECTION

Saha kontrol formu (özet)

Ad Ė	Ölçüm	Kabul
Hava ölçümü	RH, dew point, hava T	Psikrometre kay @
Yüzey s 6 ȲÁ1 ĩ1	Yüzey termometre	Dew point + 3 °C
Yüzey haz l	Sa 2.5 (ISO 8501-1)	Görsel referans uyumu
Profil derinli ö•	Replica tape	Rz 50 - 75 µm
Klorür testi	Bresle yöntemi	<= 50 mg/m2
Bekleme	Saat sayac	Bölge limiti içinde

